

**Rengøring**

Snavs og urenheder fjernes med vand og en god børste. Stålbørste, skurebørste og højtryksspuler må ikke anvendes på pladerne. Om nødvendigt kan et almindeligt rengøringsmiddel anvendes. Man skal sikre sig, at rester af rengøringsmidlet fjernes helt fra pladerne. Syrer med en PH-værdi lavere end 3 og baser med en PH-værdi højere end 11 må ikke anvendes.

**Diffusionsmodstand**

Ved levering har en 8 mm malet Rockpanel Structure-plade en Z-værdi på  $5 \text{ GPa} \times \text{s} \times \text{m}^2/\text{kg}$ , og denne må ikke øges væsentligt med ny maling.

Rockpanel Structure plade anbragt som ventileret beklædning kan genmales efter skader, grafittmaling eller for at opnå farveskift. Dette kan ikke uden nærmere overvejelser udføres for Rockpanel Structure plader, anvendt som uventileret beklædning, idet genmaling øger Rockpanel Structure pladens Z-værdi. Z-værdien må max. være  $1/10$  af den benyttede dampspærres Z-værdi.

**Genmaling**

Efter rengøring gennemføres en let "mellemslibning" for at sikre vedhæftning til det eksisterende malingslag. Malingen skal være en vandbaseret meget diffusionsåben plastacrylmaling  $Z = 1 \text{ GPa} \times \text{s} \times \text{m}^2/\text{kg}$  til udendørs brug som f.eks. Hygæa Acryldæk el. lign.

Andre malingstyper må ikke anvendes

Malingen påføres lettest med rulle f.eks. Spekter Mesterrulle eller tilsvarende. Forbruget må ikke være større end  $3/4$  liter pr. plade. Fortynding og rengøring af værktøj med vand.

I øvrigt henvises til malingsleverandørens anvisninger.