


Indvendige vægge. Overgange ml. forskellige vægtyper.

Ved overgange mellem vægge af forskellige materialer, f.eks. mellem porebeton og gips, kan mindre revner opstå.

Sådanne eventuelle revner lukkes ved maling efter behov.

Det er i projektet bevidst valgt, at disse overgange midt på en vægflade ikke er fuget, da fuger dels vil synke og dels vil have en tendens til at gulne.





## Drift og vedligeholdelse

Malearbejde er en investering som bør vedligeholdes. Der er store gevinster at hente ved regelmæssig vedligeholdelse. Vi anbefaler at foretage vedligeholdelsen af malearbejdet i tre faser:

### Almindelig rengøring

Almindelig rengøring er vigtig for malebehandlingsens levetid og udseende, men også for indeklimaet. Vi har vedlagt en vejledning i rengøring af malede overflader. Vi foreslår mindst en årlig rengøring af de malede overflader.

### Reparation af slid og skader

Det kan anbefales regelmæssigt, fx en gang om året, at gennemgå bygningen og reparere skader og de overflader der er udsat for stort slid. Der er flere fordele ved en sådan gennemgang. Malearbejdet bevares som et hele, det er en nydelse og betyder, at der tages hensyn til bygningen. Når skader løbende bliver repareret, medfører det desuden en mere enkel genmaling.

I de tilfælde, hvor malebehandlingen skal beskytte bygningsmaterialer mod påvirkning af vand, er reparation af skader en forudsætning for at malebehandlingen bevarer den beskyttende virkning. Det drejer sig om behandling af udvendigt træværk, vådrum, facader og metal.


### Genmaling

Hvor tit der skal genmales afhænger af det aktuelle slid på bygningen og miljøpåvirkninger udefra. Genmaling foretages ofte efter 5 år.

## Materialer og behandlingsanvisning

Der bør vedligeholdes med samme materialer, eller tilsvarende typer, som er anvendt tidligere. Materialer anvendt til slutbehandlinger er beskrevet i behandlings- og materialeoversigt, vedlagt under opslag 2. De tilhørende tekniske datablade er vedlagt under opslag 9.

Såfremt der er foretaget nybehandling efter behandlingsanvisninger fra Malerfagligt Behandlingskatalog, findes der en tilhørende anvisning til almindeligt vedligehold (genmaling) i Malerfagligt Behandlingskatalog.



## Rengøring af malede overflader.

- Støvsugning** Rengøring er vigtig for malerbehandlingsens levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring som led i klargøring til maling omtales ikke her.
- Afvaskning** Støv fjernes mest effektivt ved støvsugning, der samtidig har den fordel, at støvet fjernes fra lokalet.
- Hvis snavset sidder fast eller hvis der indgår fedtstoffer, skal der foretages afvaskning.
- Brug 2 spande** Fremgangsmåde ved afvaskning.
- Brug to spande. Den ene med rent vand og den anden med en rengøringsopløsning. Kluden skylles i spanden med vand, vrides og rengøringsopløsningen fra den anden spand hældes på. Når et område er rengjort skylles kluden på ny i spanden med vand vrides o.s.v. På denne måde bliver rengøringsopløsningen ikke snavset og bevare sin rengørende evne. Vandet i den anden spand udskiftes efter behov. Hvis der kun bruges en spand med rengøringsopløsning, er afvaskningen ikke effektiv. Hvis snavset sidder fast kan det hjælpe at starte med en befugtning med rengøringsopløsningen og lade denne virke i 5 – 10 min.
- Vask nedefra og op**
- Skyl efter og aftør** På lodrette flader foretages afvaskningen nedefra og op. rengøringsvandet må ikke løbe ned over tørre steder, for så dannes der striber som ikke kan fjernes.
- Rengøringsmiddel  
Og dosering** Skyl efter med rent vand, for at fjerne rester af rengøringsmiddel og snavs, så dette ikke sidder tilbage som slam. Afslut med en aftørring.
- Til afvaskning af malede overflader bør kun bruges rengøringsmidler af typen: Universal rengøringsmiddel. Følg brugsanvisningen ved doseringen. Doseres for meget falder effektiviteten, men midlets aggressive indvirkning på den malede overflade øges. Brug aldrig sprit eller opløsningsmidler til rengøring af malede overflader.
- Kalk og limfarve tåler ikke afvaskning, men kun forsigtig støvsugning med blødt mundstykke. Mat plastvægmalning er vanskelig at rengøre ved afvaskning. Snavset kan trænge ind i malingen og efterlade skjolder.

# Beck & Jørgensen A/S

Farve- og lakfabrik Hovedkontor: Rosenkæret 25 – 29 2860 Søborg Telefon: 39 53 03 11 Fax.: 39 53 03 40 SE.nr.: 63 74 90 28

---

<b>Vedligehold</b>		<b>Lofter</b>
MBK-EDB	Februar 1999	Blad nr. V 1133C

---

<b>Byggemateriale</b>	Beton
<b>Funktionsklasse</b>	II Æstetiske og middel funktionelle krav
<b>Nuværende behandling</b>	Plastvægmaling
<b>Tilstand og behov</b>	C: Almindeligt vedligehold
<b>Forventet udfald</b>	Dækket, lukket, glat og jævn flade
<b>Slutbehandling</b>	Plastvægmaling
<b>Kodenummer</b>	00-1

---

## Behandlingsanvisning

- vask
- udgipsning
- 1 gang pletning med plastvægmaling
- 1 gang plastvægmaling, glans: \_\_\_\_\_

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2  
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.

# Beck & Jørgensen A/S

Farve- og lakfabrik Hovedkontor: Rosenkæret 25 – 29 2860 Søborg Telefon: 39 53 03 11 Fax.: 39 53 03 40 SE.nr.: 63 74 90 28

Vedligehold

Vægge

MBK-EDB

April 2003

Blad nr. V 2333C

---

Byggemateriale	Beton
Funktionsklasse	II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling	Plastvægmaling på kridering
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket, lukket, udfyldt og struktureret flade
Slutbehandling	Plastvægmaling
Kodenummer	00-1

---

## Behandlingsanvisning

- Vask med 110 Grundrengøring
- klargøring (udtrækning og udgipsning med Beck-Filler)
- 1 gang pletning med valgte slutmateriale
- 2 gange med: a) 405 B&J 5 b) 770 Plast 5 c) 765 PVA 6  
d) 407 B&J 7 e) 410 B&J 10 f) 764 Plast 20

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.

# Beck & Jørgensen A/S

Farve- og lakfabrik Hovedkontor: Rosenkæret 25 – 29 2860 Søborg Telefon: 39 53 03 11 Fax.: 39 53 03 40 SE.nr.: 63 74 90 28

Vedligehold

Vægge

MBK-EDB

April 2003

Blad nr. V 2597C

Byggemateriale	Letbeton, element
Funktionsklasse	II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling	Plastvægmaling
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling	Plastvægmaling
Kodenummer	00-1

## Behandlingsanvisning

- Vask med 110 Grundrengøring
- Klargøring (opskæring af revner/huller, forvanding og udfylning))
- 1 gang pletning med valgte slutmateriale
- 2 gange med: a) 405 B&J 5 b) 770 Plast 5 c) 765 PVA 6
- d) 407 B&J 7 e) 410 B&J 10

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.

---

MBK-EDB	Vedligehold Februar 1999	Lofter Blad nr. V 1133A
---------	-----------------------------	----------------------------

---

Byggemateriale	Be ton
Funktionsklasse	II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling	Plastvægmaling
Tilstand og behov	A: Rengøring
Forventet udfald	Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling	Rengøring
Kodenummer	00 -1

---

### Forudsætninger

Overfladen er:  
intakt,  
fastsiddende,  
ikke afsmittende,  
uden misfarvning,  
let tilsmudset.

A-anvisningen kan give tilfredsstillende funktion/udseende.

Vejl. prøvemethode: Afsmitning

---

### Behandlingsanvisning

- vask til ikke maling (med vand + rengøringsmiddel samt eftervask med rent vand og aftørring)

---

### Egenskaber

Behandling til lofter og overvægge i tørre rum, fx bolig, kontor og korridor.

Rengøring anvendes, når overfladen er intakt og fx

- en rengøring alene kan give tilfredsstillende udfald.
- som forudgående behandling for
- nærmere tilstandsvurdering
- andet vedligehold.



# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Loft og væg

22-12-2005

405 B&amp;J Vægmalning 5

**Beskrivelse:**

Lugtsvag vægmaling med god dækkeevne, som er velegnet til de fleste maleropgaver. B&J Vægmalning 405 opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten.

**Behandling:**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tillsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøst underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og smittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

**Bemærk:**

Opfylder kravene til EU-miljømærket Blomsten, i Hvid, Iglo- og Brækket Hvid, samt et bredt udvalg af A-base toninger. Overholdelse af betingelserne for EU-mærket forudsætter, at der ikke tones i disse produkter.

**Teknisk data:**

Bindemiddel: Polyvinylacetat

Fortynding: Vand

MBK-Type: Plastvægmalning

Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/litr

Glans: Ca. 5, mat

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF.: 60%.  
Overmalbar efter ca. 8 timer.

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1

Kulør: B&amp;J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller airless.

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Facade og tag

14-12-2004

774 Satin

**Beskrivelse:**

Halvmat acrylmaling af meget høj kvalitet. Anvendes til facader af beton, cementfiber, puds m.m. Anvendes indendørs, såfremt der kræves en slidstærk og rengørlig overflade såsom trappeopgange, institutioner sygehuse o. lign. Er velegnet til tagmaling som alternativ til Tagmaling 756. Kan ligeledes anvendes på træ og metal, der er forsvarligt grundbehandlet. Tilsat fungicid.

**Behandling:**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let smittende underlag grundes med Mikrodispers 716 eller Vandig Alkyd Grunder 710 afhængig af underlagets alkalitet. Jern kræver rusthindrende maling. Ikke imprægneret nyt og afrenset udendørs træ grundes med grundingsolie mod råd og svamp og mellemstryges medoliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange Satin 774. Imprægneret nyt og afrenset udvendigt træ grundes med Grundingsolie 150 og mellemstryges medoliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange Satin 774.

**Bemærk:****Teknisk data:**

Bindemiddel: Acrylplast	Fortynding: Vand
MBK-Type: Acrylplastmaling	Rækkeevne: 8-10 m <sup>2</sup> /litr.
Glans: Halvmat, metallisk.	Tørretid: Ca. 2 timer (+20° C RF.: 60%) Overmalbar efter 12 timer.
Vol. tørstof: Ca. 36%	Mal-Kode: 00-1 (1993)
Kulør: Hvid, Br. Hvid	
Værktøj: Pensel, rulle eller airless.	
Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%	

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Grundning

13-01-2005

### 716 Acrylgrunder Mikrodispers

---

**Beskrivelse:**

Alkalibestandig, diffusionsåben grunder til binding af porøs og let smittende underlag.  
Anvendelig på de fleste mineralske underlag såsom, tegl, puds, beton og lign.  
Anvendes ude og inde og kan overmales med de fleste malinger.

---

**Behandling:**

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtigt.  
Evt. fortynding af produktet med vand tilpasses underlagets beskaffenhed.

---

**Bemærk:**

Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken.  
Bedste grundning opnås ved påføring med pensel/anstryger.

---

**Teknisk data:**

<b>Bindemiddel:</b> Acrylpolymer mikrodispers	<b>Fortynding:</b> Vand. Fortyndes i nødvendigt omfang
<b>MBK-Type:</b> Plastgrunder, mikrodispers	<b>Rækkeevne:</b> 4-8m <sup>2</sup> /litr. Afhængig af indsugning.
<b>Glans:</b> Må ikke stå blank efter optørring	<b>Tørretid:</b> Ca. 1-2 timer (20°C, RF: 60%) Overmalbar når den er tør.
<b>Vol. tørstof:</b> Ca. 16%	<b>Mal-Kode:</b> 00-1 (1993)
<b>Kulør:</b> Transparent	
<b>Værktøj:</b> Pensel eller rulle	
<b>Påføring:</b> +10° C til +25° C. RF: 40-75%	

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Spartelprodukter

14-12-2005

118 Let Medium Spartel

---

### Beskrivelse:

Let Medium gips- universalspartel, der giver ekstra sikkerhed for at opfylde styrkekravene til gipspladesamlinger. Kan tillige anvendes til almindelige spartelopgaver.

Indendørs i tørre rum. Til gipspladesamlinger samt til plet- eller fuldspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn og glat overflade.

---

### Behandling:

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710. Let Fin Spartel 117 kan med fordel anvendes som afslutningsspartel.

---

### Bemærk:

Brug beskyttelsesbriller og støvmaske ved slibning. Ved for høj lagtykkelse forlænges tørretiden væsentligt.

---

### Teknisk data:

Bindemiddel: Polymerdispersion

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Sandspartelmasse

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m<sup>2</sup>/mm.

Glans:

Tørretid: Ca. 2-3 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Lysgrå

Værktøj: Spartel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.